

## Technische Daten LITHOTHERM Kalksplitt-Blähton Formplatte

<b>Maße</b> (LxBxH in mm)	550x250x45
<b>Gewicht</b>	65 kg/m <sup>2</sup>
<b>Biegezugfestigkeit</b>	2,99 N/mm <sup>2</sup> Klasse F3*
<b>Druckfestigkeit</b>	8,50 N/mm <sup>2</sup> Klasse C12*
<b>Rohdichteklasse</b>	1,4 (1400 kg/m <sup>3</sup> )
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,84 W/mK
<b>Spezifische Wärmekapazität</b>	rd. 1000 J/kgK
<b>Ausgleichsfeuchtegehalt</b>	rd. 2 M.-%
<b>Brandverhalten</b>	Klasse A1

\* gemäß DIN EN 13813 in Analogie zu den Anforderungswerten für schwimmende Zementestriche nach DIN 18560-2